

Cicli di verniciatura per esterni

Proprietà:

- Risultato estetico ottimale, non alza la fibra del legno
- Previene la formazione e la crescita di funghi e muffe
- Resistenza alla luce eccezionale
- Elevata trasparenza del film di vernice
- Testato su differenti essenze esotiche
- Buona resistenza al graffio e elevate durabilità

Punti di forza

Buona bagnabilità, buone proprietà idrorepellenti ed eccezionale trasparenza, combinate con versatilità e facilità di applicazione, rendono i cicli di verniciatura indicati perfetti per verniciare qualsiasi tipologia di essenza legnosa, inclusi i legni esotici o ricchi di tannino.

Utilizzabili su compensato di okumé, finger joints e mobili per esterno non esposta direttamente alle intemperie. Utilizzabili inoltre su strutture stabili dimensionalmente quali finestre, porte ed oscuranti.

DATI TECNICI

Ciclo di verniciatura trasparente per conifere:

- Impregnante serie IMW4800
- Fondo FPU932E
- Finitura serie OPU979G

Ciclo di verniciatura trasparente per latifoglie:

- Impregnante serie IMW4400
- Fondo FPU932E
- Finitura serie OPU979G

Ciclo di verniciatura laccato per conifere:

- Impregnante IMW4800
- Fondo FA930
- Finitura OPA9330G serie

Ciclo di verniciatura laccato per latifoglie:

- Impregnante IMW4400
- Fondo FA930
- Finitura OPA9330G serie

Sistemi applicativi:

- Pennello
- Spruzzo tradizionale

Tempi di essiccazione:

- I fondi devono essere carteggiati dopo 18/24 ore
- Le finiture sono accatastabili dopo 24 ore

Caratteristiche:

- Possibilità di tinteggiare il fondo e la finitura con la serie di paste FBU
- Disponibile in versione 10 e 80 gloss
- I colori scuri possono essere riprodotti utilizzando il converter trasparente CR9700 e la serie di paste universali FBU