

SIRCA NATURAL

Sistemi di verniciatura per cicli ad effetto naturale su supporti legnosi grezzi o pre-tinti

Il **tranciato pre-tinto** è un foglio di legno di spessore variabile che viene comunemente utilizzato nel settore del mobile e del complemento di arredo.

Il **trend di mercato** da qualche anno sta orientando il settore del mobile verso cicli di verniciatura che minimizzino le variazioni del colore del legno naturale o tinto.

Il laboratorio **R&D di Sirca** ha sviluppato, in stretta collaborazione con l'azienda **Tabu**, leader nel mercato a livello mondiale e punto di riferimento per architetti, designer ed arredatori nelle varie fasce di mercato, una serie di **cicli di verniciatura ad effetto naturale** che permettono di minimizzare nel tempo le variazioni di tonalità e le caratteristiche del pre-tinto trattato, garantendo una **efficace ed efficiente schermatura** della radiazione solare.

Tali cicli di verniciatura sono stati sottoposti a **scrupolosi e severi test** di caratterizzazione da parte dei laboratori R&D di Tabu, che hanno **verificato** quattro soluzioni tecniche di **natura acrilica**, base solvente e base acqua, che includono prodotti di **elevata qualità ed altamente performanti**. Il test prevedeva anche un'esposizione al **Q-Sun Test** (lampada allo Xenon), secondo **EN 15187:2006**.

SIRCA NATURAL

Di seguito i cicli consigliati da Tabu S.p.A.:

Ciclo n°1 "SA" - Base solvente

- FPU32HQ/CTN52/DPU809-100/20/40
Fondo acrilico trasparente - 130 g/mq
- Essiccazione per dodici ore
- Carteggiatura
- OPU79G10HQ/CTN52/DPU809 - 100/20/40
Opaco acrilico trasparente - 130 g/mq

Ciclo n°2 "SB" - Base solvente

- FPU32HQ/CTN52/DPU809 - 100/20/40
Fondo acrilico trasparente - 100 g/mq
- Essiccazione per due ore
- FPU32HQ/CTN52/DPU809 - 100/20/40
Fondo acrilico trasparente - 100 g/mq
- Essiccazione per dodici ore
- Carteggiatura
- OPU79G10HQ/CTN52/DPU809 - 100/20/40
Opaco acrilico trasparente - 130 g/mq

Ciclo n°3 - Base acqua

- FW012HQ/Acqua-100/5
Fondo all'acqua trasparente - 150 g/mq
- Essiccazione per dodici ore
- Carteggiatura
- OWB300HQ/CW1S02/Acqua - 100/10/5
Opaco all'acqua bicomponente trasparente - 150 g/mq

Ciclo n°4 "A" - Base acqua

- FW050/CW1S02/Acqua-100/10/5
Fondo all'acqua trasparente - 150 g/mq
- Essiccazione per dodici ore
- Carteggiatura
- OWB300HQ/CW1S02/Acqua -100/10/5
Opaco all'acqua bicomponente trasparente - 150 g/mq



Per approfondimenti inerenti ai materiali e ai cicli di verniciatura coinvolti contattare l'Assistenza Tecnica di Sirca S.p.A.